Walsall Chemical Company Limited

Spring Lane Industrial Estate
Spring Lane, Willenhall
West Midlands, WV12 4HW

Tel: 00 44 (0)1902 632 617 **Fax: 00 44 (0)1902 635 089**

Courriel : enquiries@walsall-chemical.co.uk **Internet: www.walsall-chemical.co.uk**

BLACK DIAMOND ICC 1376 DE-huile d'arrosage

DESCRIPTION DU PRODUIT

BLACK DIAMOND ICC1376 est un solvant basé antirouille avec d'excellents DE-propriétés d'arrosage. Il est formulé en utilisant synthétiques modernes Matériaux avec fournissent d'excellentes propriétés antirouille et Produit un film huileux ultra mince. Les composants traités sont protégés contre la corrosion pour jusqu'à 6 MOIS DE STOCKAGE INTERNE ET JUSQU'À 2 MOIS DE LA PORTE DE SORTIE DE STOCKAGE.

BLACK DIAMOND ICC1376 est adapté pour une utilisation sur tous métaux y compris laiton, Le cuivre et l'aluminium et est idéal pour les revêtements de conversion poreux tels Comme BLACK DIAMOND en noircissant les processus. Il RÉSISTE À LA CONTAMINATION ET L'émulsification. BLACK DIAMOND ICC1376 est particulièrement adapté pour le stade final prévention rouille, soit après l'usinage ou après, solvant ou d'acide AKALI PROCÉDÉS DE NETTOYAGE.

Fonctionnalités	Avantages
* Excellente prévention rouille	* Protection pour jusqu'à 6 mois
* EXCELLENT DE-propriétés d'arrosage	* facilement enlevé par essuyage ou Nettoyage, RÉSISTANTE À LA CONTAMINATION
* nettoie, protège DEWATERS	* Produit d'entretien idéale

Mode d'emploi

Pour des résultats optimum des composants doivent être nettoyés et ne rouille pas, même si l'usinage de réfrigérants et de lubrification des résidus ne devrait pas nuire à la performance du produit, immersion ou applications de pulvérisation sont convenables.

Par trempage :-

BLACK DIAMOND ICC1376 DOIT ÊTRE UTILISÉ, idéalement dans une froide but réservoir intégré. Le réservoir devrait maintenir des éléments au-dessus de la couche d'eau déplacés qui devraient être régulièrement vidangés OFF, laisser les pièces pour vidanger qui prendra 45 à 60 minutes pour séchage initial.

Par pinceau/pulvérisation :-

Appliquer PAR LA BASSE PRESSION NON EMBUAGE SPRAY ou Pinceau, travailler de haut en bas.

Caractéristics

Aspect : Liquide
Couleur : Ambre clair
Gravité spécifique : 0,805 - 0.880
Solubilité : SOLUBLE DANS LE WHITE SPIRIT ou autre hydrocarbure
Les solvants. Inflammabilité :
>38C
Le type de film : 1,0 micron
Taux de couverture : 120 mètres carrés par litre
PH du concentré : non applicable
Utilisation CONCENTRATION : Comme fourni
Utiliser température basse
ACTION CORROSIVE SUR LES MÉTAUX : NON affectera certains caoutchoucs
Recommandé
Stockage &
La manipulation
Matériaux : acier doux, polyéthylène ou réservoirs en caoutchouc nitrile et raccords
Conditionnement : 25, 205 et 1000 litres les conteneurs de vrac
STORAGE
CONDITIONS: Stocker dans des récipients fermés placés dans un endroit frais

Santé & Sécurité

Consignes de sécurité

Liquide inflammable, tenir éloigné des sources d'ignition.nuisibles aux poumons en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau. Dangereux pour l'environnement.

Premiers soins

Laver les éclaboussures provenant de la peau avec de l'eau. Pour les éclaboussures pour les yeux rincer
Soigneusement à l'eau propre. En cas d'ingestion de donner de l'eau à boire **ne provoquez pas de vomissements,** UNE ATTENTION MÉDICALE EST RECOMMANDÉ APRÈS LES ÉCLABOUSSURES POUR LES YEUX, si le produit est avalé ou si l'irritation persiste.

Déversements accidentels

Déversements devrait être absorbé avec absorbant minéral inerte comme
La vermiculite, le sable sec ou de terre. Ne pas laisser entrer les cours d'eau ou les collecteurs d'eaux pluviales

Clause de non-responsabilité

Aucune CONDITION OU GARANTIE N'est qu'il est sousentendu dans l' information qui précède.

Avril 2015